

DeuWax FA-110

蜡浆

产品介绍

DeuWax FA-110 为一优异的哑光浆可降低涂膜光泽，并有促进涂面平滑的效用。

产品特征

组成	聚乙烯蜡
外观	白色流动浆状
不挥发份	9.5 - 10.5%
溶剂	二甲苯 / 乙酸正丁酯
比重	约 0.88

上述为一般状态下的产品特性，不适用于特殊目的使用

应用领域

- 皮革涂饰液
- 硝基漆
- 喷漆
- 聚氨酯涂料
- 溶剂型油墨

主要特性

- 无需研磨，分散极易，直接加入成品，搅匀即可。
- 悬浮性良好，不似一般哑光粉易发生沉降现象。
- 具有哑光性，雾面柔细、透明、滑润，触感极佳，绝不似哑光粉所造成的混沌现象与指甲刮过留下痕迹的情形。
- 耐久不泛黄。

使用方法

添加时需以高速分散设备分散均匀。

本产品由于触变性高，储存时可能发现上下粘度不均匀，此系正常现象，使用前请搅拌均匀，并尽可能整桶使用。

若遇蜡浆密闭不严所产生的干涸、结皮、结块等现象，需将此干涸部份去除，以免造成分散困难。

添加量

哑光：对全量添加 10 - 20%。

完全哑光：需配合哑光粉使用。

操作与安全

每种产品均有操作与安全性方面的详细资料。在使用该产品前请参阅相关的化学品安全技术说明书(SDS)，如需 SDS 相关资讯可至官方网站查询。

储存条件

远离热及火源。

置于阴凉通风处，容器保持紧密。

储存环境为 0 °C 至 40 °C 间（需回复至 25 °C 方可使用）。

盛放产品的容器不能直接受到热辐射。

有效期

DeuWax FA-110 自生产日起，保质期限为 12 个月。

品质保证

本公司自 1992 年起获得 ISO 9001/9002 质量体系认证，确保所有操作符合标准规定。

请注意：本文件所含资讯应当无误。但我们不保证其精确性。购买者不应于购买任何产品时依赖此处所含资讯。购买者应自行进行研究以决定该产品是否合于特定用途。上述产品销售时并不附有任何书明或未书明之保证，包括其是否适于销售或使用。购买者尚受到不包含于本文件之个别协定约束。

© 为 Elementis Specialties, Inc. 版权所有。除非得到 Elementis Specialties, Inc. 事前书面同意，禁止一切本文件之复制或/或下载。

® 为 Elementis Specialties, Inc. 之注册商标。

V02 Jul. 2019

North America

Elementis
469 Old Trenton Road
East Windsor
NJ 08512, USA
Tel.: +1 609 443 2500
Fax: +1 609 443 2422

Europe

Elementis UK Ltd.
c/o Elementis GmbH
Stolberger Strasse 370
50933 Cologne, Germany
Tel.: +49 221 2923 2066
Fax: +49 221 2923 2011

Asia

德谦(上海)化学有限公司
上海市松江工业区联阳路 99 号
邮编 201613
Tel.: +86 21 5774 0348
Fax.: +86 21 5774 3563